



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Patentschrift**
⑩ **DE 196 49 507 C 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
B 60 C 9/18

②① Aktenzeichen: 196 49 507.5-16
②② Anmeldetag: 29. 11. 96
④③ Offenlegungstag: –
④⑤ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 23. 4. 98

DE 196 49 507 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ **Patentinhaber:**

Continental Aktiengesellschaft, 30165 Hannover,
DE

⑦② **Erfinder:**


Heidenreich, Frank, 30827 Garbsen, DE

⑤⑥ **Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:**

DE	41 08 100 A1
DE	31 07 322 A1
DE	29 13 949 A1
EP	05 24 702 B1
EP	05 04 698 B1
EP	04 55 454 B1

⑤④ **Fahrzeugluftreifen mit Gürtel und Bandage**

⑤⑦ **Fahrzeugluftreifen mit Karkasse, insbesondere radialer Bauart, mit unterhalb des Laufstreifens und oberhalb der Karkasse sich zwischen den Schultern axial erstreckend ausgebildetem Gürtel aus wenigstens einer Gürtellage mit parallelen in Kautschuk eingebetteten Festigkeitsträgern, insbesondere aus Stahl oder Aramid, die im Reifenzenit einen Winkel von 10-35° zur Umfangsrichtung einschließen und mit einer ersten Bandage radial oberhalb des Gürtels aus parallelen organischen Festigkeitsträgern, die im wesentlichen in Umfangsrichtung ausgerichtet sind, wobei diese erste Bandage zumindest im Bereich der Gürtelränder angeordnet ist und sich axial über die Gürtelränder hinaus erstreckt, wobei im Bereich der Gürtelränder jeweils ein zusätzlicher Bandagestreifen unterhalb der ersten Bandage auf einer Gürtellänge angeordnet ist, der sich axial ebenfalls über den Schulterrand hinweg erstreckt, wobei dieser Bandagestreifen mit parallelen organischen Festigkeitsträgern ausgebildet ist, die einen Winkel von 18 bis 90° zur Umfangsrichtung einschließen.**



DE 196 49 507 C 1

Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugluftreifen.

Derartige Fahrzeugluftreifen mit Bandagen sind beispielsweise aus der EP 0 524 702 B1 bekannt. Die Bandage gemäß EP 0 524 702 B1 ist dadurch hergestellt, daß kontinuierliche Faserkorde schraubenförmig um den Gürtel gewickelt werden. Ebenso ist es bekannt, Bandagen derart herzustellen, daß einzelne parallele Bandagestreifen aufgelegt werden oder daß, wie aus der EP 0 504 698 B1 bekannt ist, eine Bandagelage spiralförmig und die andere durch Auflegen paralleler Bandagestreifen erzeugt wird. Ebenso ist es bekannt, derartige Bandagen dadurch zu erzeugen, daß einzelne Bandagestreifen axial nebeneinander angeordnet werden und sich dabei in axialer Richtung schindelförmig überlappen. Einederartige Bandage ist beispielsweise aus der EP 0 455 454 B1 bekannt.

Die parallelen im wesentlichen in Umfangsrichtung gerichteten Festigkeitsträger der Bandage ermöglichen aufgrund ihrer Umfangsrichtung eine hohe die Gürtelkanten einspannende Zugkraft in Umfangsrichtung, durch die weitgehend verhindert wird, daß sich die Gürtelkanten bei hohen Geschwindigkeiten aufgrund der auf den Gürtel einwirkenden Zentrifugalkräfte radial unzulässig ausdehnen. Hierdurch sollen Ablöseerscheinungen und somit die Zerstörung der Reifen verhindert werden. Die Bandagen erstrecken sich üblicherweise axial nach außen in den Schulterbereich so weit, daß sie sich noch über das axiale Gürtelende hinaus erstrecken. Hierdurch sollen Steifigkeitssprünge im Bereich der Gürtelkanten reduziert werden und Lufteinschlüsse unter den Gürtelkanten während der Herstellung vermieden werden. Auch Toleranzen im Bereich der Fertigung bedingen derartige Überhänge der axialen Erstreckung der Bandage über das Gürtelkantenende hinweg. Die Umfangsausrichtung der Festigkeitsträger der Bandage ermöglicht zwar eine optimal bandagierende Wirkung im Bereich des Gürtels, bewirkt jedoch andererseits, daß zwischen dem in axialer Richtung letzten Festigkeitsträger, der oberhalb des Gürtels angeordnet ist, und dem benachbarten Festigkeitsträger, der bereits axial außerhalb des Gürtels angeordnet ist, lediglich geringe durch den Kautschuk übertragene Bindekraft wirkt, so daß die Festigkeitsträger der Bandage, die axial außerhalb des Gürtels angeordnet sind, keinen oder höchstens zu vernachlässigenden Beitrag zur Bandagewirkung leisten. Zwischen den Festigkeitsträgern der Bandage, die oberhalb des Gürtels und denen, die axial außerhalb des Gürtels angeordnet sind, können hohe Zentrifugalkräfte dazuführen, daß der Gürtel entgegen der Bandagewirkung der den Gürtel angeordneten Festigkeitsträger geringfügig expandiert, wodurch die Festigkeitsträger im Bereich oberhalb des Gürtels sehr stark belastet werden und die Festigkeitsträger der Bandage, die axial neben den Gürtel angeordnet sind, kaum belastet werden, so daß es aufgrund des Wachstums der Gürtelkante zu einem Belastungssprung innerhalb der Bandage kommen kann.

Auch aus der DE 29 13 949 A1 ist es bekannt den Gürtel durch gummierte Schichten mit Cordfäden abzudecken, wobei die Cordfäden im wesentlichen parallel zur Reifenmittelebene ausgebildet sind. Aus der DE 31 07 322 A1 ist es bekannt einen Gürtel mit Schnurlagen abzudecken, wobei auch die Schnüre der Schnurlagen in Umfangsrichtung verlaufen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei Beibehaltung der vorteilhaften Bandage mit Festigkeitsträgern, die in Umfangsrichtung ausgerichtet sind, den Fahrzeugreifen so auszubilden, daß auch Bandagebereiche, die sich über den Randbereich des Gürtels hinaus erstrecken, zur Bandagewirkung besser genutzt werden.

Diese Aufgabe wird durch einen Fahrzeugluftreifen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Ausbildung eines zusätzlichen Bandagestreifens mit Festigkeitsträgern mit einem Winkel zwischen 18 bis 90° zur Umfangsrichtung, der unterhalb des ersten Bandagestreifens mit Festigkeitsträgern in Umfangsrichtung ausgebildet ist und jeweils im Bereich der Gürtelkanten ausgebildet ist und sich über die Gürtelkante erstreckt, wird die spannende Haltewirkung der 0°-Bandage auch auf Anteile außerhalb des Gürtels über die schräg verlaufenden Festigkeitsträger dieser zusätzlichen Bandagestreifen verteilt. Hierdurch werden auch die Bereiche der Bandage mit Festigkeitsträgern, die im wesentlichen in Umfangsrichtung ausgerichtet sind, zur Bandagierung des Gürtels genutzt, die außerhalb des Gürtels angeordnet sind. Die Belastungen der Festigkeitsträger der 0°-Bandage im Bereich des Gürtels und derer die außerhalb des Gürtels sind, werden vergleichmäßig, so daß Belastungssprünge innerhalb der Bandage weitgehend vermieden werden.

Bei gleicher Ausbildung der in Umfangsrichtung ausgerichteten Festigkeitsträger für Bandage wird gegenüber herkömmlichen Bandagen die den Schulterbereich des Gürtels gegen eine radiale Erhebung wirkende Leistungsfähigkeit der Bandage erhöht.

Die Ausbildung gemäß den Merkmalen von Anspruch 2 ermöglicht bei einem Gürtel mit mehreren Gürtellagen eine optimale Bandagewirkung dadurch, daß die Tragkraft der 0°-Bandage auf jede Gürtellage optimal über einen Bandagestreifen mit schräger Anordnung der Festigkeitsträger optimal verteilt wird. Die Festigkeitsträger dieser Bandagestreifen bilden dabei jeweils einen Kreuzverband mit der darunter angeordneten Gürtellage, so daß ein Einleiten der Bandagewirkung optimiert wird.

Die Ausbildung des Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 3 ermöglicht die vorteilhafte Ausbildung mit lediglich einem die Haltekraft verteilenden zusätzlichen Bandagestreifen mit optimaler Einleitung in die am weitesten nach außen sich erstreckende Gürtellage. Die am weitesten nach außen sich erstreckende Gürtellage ist aufgrund der fehlenden zusätzlichen Stützwirkung durch andere Gürtellagen in ihrem äußeren Randbereich flexibler als die anderen Gürtelbereiche. Dieser erhöhten Flexibilität des Gürtels wird bei dieser Ausbildung der Gürtelbandage dadurch Rechnung getragen, daß durch einen Kreuzverband mit dieser Gürtellage gerade dieser flexible Bereich besonders wirksam bandagiert wird.

Die Ausbildung des Fahrzeugluftreifens gemäß den Merkmalen von Anspruch 4 trägt der Beobachtung Rechnung, daß gerade die äußerste Gürtellage in verschiedenen Fällen aufgrund der diese besonders belastenden Zentrifugalkräfte zur Gürtelkantentrennung neigt. Durch die Ausbildung der Bandage gemäß den Merkmalen von Anspruch 4 wird eine optimale Einleitung der bandagierenden Tragwirkung in diesen besonders belasteten Gürtelkantenbereich ermöglicht.

Die Ausbildung gemäß den Merkmalen von Anspruch 5 ermöglicht einen optimalen Kompromiß mit der nahezu in alle Gürtellagen die Tragkraft der 0°-Bandage nahezu optimal eingeleitet wird. Die Anordnung der Festigkeitsträger der zusätzlichen Bandagestreifen mit einem Winkel von zwischen 65° und 90° zur Umfangsrichtung ermöglicht eine zufriedenstellende spannende Tragwirkung der 0°-Bandage bei allen üblichen Gürtellagenanordnungen durch ausreichende Kreuzlage zu allen Gürtellagen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierin zeigen:

Fig. 1a, b Darstellung eines Fahrzeugluftreifens mit erster

Ausführung,

Fig. 2a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit einer zweiten Ausführungsform,

Fig. 3a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit einer dritten Ausführungsform,

Fig. 4a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit einer vierten Ausführungsform,

Fig. 5a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit einer fünften Ausführungsform,

Fig. 6a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit einer sechsten Ausführungsform,

Fig. 7a, b Darstellung gemäß **Fig. 1** mit herkömmlicher zum Stand der Technik gehörender Bandage.

In **Fig. 1** ist der Aufbau eines Fahrzeugluftreifens beispielhaft dargestellt, bei dem um einen Kern **2** mit Kernprofil **4** eine erste Karkassenlage **8** außerhalb einer dichten Innenschicht **6** über den rechten Schulterbereich und die Zennitebene zu dem linken Schulterbereich und dem linken Kern **2** mit Kernprofil **4** reicht, um den sie in herkömmlicher Weise gelegt ist. Über die ersten Karkassenlage **8** ist in herkömmlicher Weise eine zweite Karkassenlage **9** gelegt, die sich ebenfalls von der in **Fig. 1a** rechts dargestellten Seite des Reifens bis zur links dargestellten Seite erstreckt. In herkömmlicher Weise ist im Kernbereich über einem Wulfstreifen **23** und dem Wulstverstärker **3** ein Hornprofil **5** und von diesem ausgehend bis in den Schulterbereich reichend ein Seitenstreifen **7** aufgelegt. Über den Umfang des Reifens reichen außerhalb der Karkassenlagen radialer Bauart angeordnet zwei Stahlgürtellagen **11, 13** mit in Kautschuk eingebetteten Stahlcorden **12** bzw. **14**. Die Gürtelkanten sind jeweils mit einer Bandage **15** mit in Umfangsrichtung verlaufenden Nyloncorden **16** bedeckt. Die Bandagen **16** werden beispielsweise durch schraubenförmiges, kontinuierliches Wickeln von einem oder mehreren parallelen Nyloncorden in axialer Richtung auf den Gürtel gewickelt und erstrecken sich axial nach außen über die Gürtelkantenenden der beiden Gürtelkantenlagen **12** bzw. **14**. Es ist auch denkbar, die Bandage **15** durch Auflegen eines einzigen oder mehrerer paralleler nebeneinanderangeordneter Bandagestreifen mit parallelen Nyloncorden, die sich ringförmig um den Gürtel erstrecken oder in sonstiger bekannter Weise zur Erzeugung von Bandagen mit im wesentlichen in Umfangsrichtung gerichteten Festigkeitsträgern herzustellen. Unterhalb der Bandage **15** ist ebenfalls auf die äußere Gürtellage **13** aufgelegt ein Bandagestreifen **18**, der sich ebenfalls über die Gürtelkanten der beiden Gürtellagen **12** und **14** hinweg axial nach außen erstreckt und der im Ausführungsbeispiel von **Fig. 1** im wesentlichen deckungsgleich mit dem Bandagestreifen **15** ausgebildet ist. Der Bandagestreifen **17** ist, wie in **Fig. 1b** dargestellt ist, mit parallelen Nyloncorden ausgebildet, die unter einem Winkel von 90° zur Umfangsrichtung angeordnet sind.

Die Stahlcorde **12** der ersten Gürtellage **11** sind in der Reifenzenitebene mit einem Winkel α zur Umfangsrichtung ausgebildet. Die Stahlcorde **14** der Gürtellage **13** schließen zur Reifenzenitebene einen Winkel β ein, wobei die Corde **14** eine entgegengesetzte Steigungsrichtung zu den Corden **12** einnehmen, so daß die Corde **14** der zweiten Gürtellage und die Corde **12** der ersten Gürtellage **11** einen Kreuzverband bilden. Die Winkel α und β liegen wie bei herkömmlichen Stahlgürteln in einem Winkelbereich zwischen 18 und 35° . Im Beispiel von **Fig. 1** beträgt α und β jeweils 20° . Die Nyloncorde **16** der Bandage **15** übertragen ihre bandagierende Wirkung auf die über die darunter liegenden Bandagestreifen **17** mit den Nyloncorden **18** auf die Gürtellagen **11** und **13**. Die Nyloncorde **18** bilden zu den Festigkeitsträgern **12** und **14** der beiden Gürtellagen **11** und **13** und zu den Nyloncorden **16** der Bandage **15** aufgrund des großen Winkels,

den die Nyloncorde **18** zu den Nyloncorden **16** und zu den Stahlcorden **14** bzw. **12** einschließen, jeweils einen Kreuzverband, der die Einleitung der spannenden Kräfte auch derjenigen Nyloncorde **16** in den Gürtelkantenbereich unter gleichmäßiger Haltekraft Verteilung gewährleistet, die außerhalb der Gürtelkanten angeordnet sind.

Es ist denkbar, wie in **Fig. 1a** dargestellt ist, im Schulterbereich zusätzlich Schulterstreifen **10** anzulegen. Den Abschluß des Reifenaufbaus bildet in bekannter Weise ein Laufstreifen **1** mit Profil, das beispielsweise mit Umfangsrillen **25** ausgebildet ist.

In den **Fig. 2** bis **6** sind weitere Ausführungsbeispiele dargestellt, wobei die Gürtel und die Bandagelagen rein schematisch dargestellt sind und zur Vereinfachung die weiteren Bauteile des Reifens nicht mehr eingezeichnet sind. Die Gürtellagen wurden zur Vereinfachung außerdem ohne die übliche Krümmung dargestellt.

In **Fig. 2a** ist die obere Gürtellage **13** in ihrer axialen Erstreckung kürzer als die untere Gürtellage **11** ausgebildet. Im Ausführungsbeispiel von **Fig. 3** ist die obere Gürtellage in ihrer axialen Erstreckung größer als die untere Gürtellage ausgebildet.

Im Ausführungsbeispiel von **Fig. 4** ist zwischen unterer Gürtellage **11** und oberer Gürtellage **13** ein zusätzlicher Bandagestreifen **19** im seitlichen Schulterbereich ausgebildet, der sich ebenfalls über die Gürtelkanten erstreckt und im Ausführungsbeispiel von **Fig. 4** ebenfalls beispielhaft deckungsgleich mit den Bandagestreifen **17** und **15** ausgebildet ist. Die parallelen Nyloncorde **18** der Gürtelbandage **17** schließen in ihrem axial inneren Bereich einen Winkel γ mit den Stahlcorden **14** der von ihr abgedeckten Gürtellage **13** ein. Die parallelen Nyloncorde **20** der Bandage **19** schließen an ihrem axial inneren Ende einen Winkel δ mit den Stahlcorden **12** der von ihr abgedeckten Gürtellage **11** ein. Die Winkel γ und δ sind dabei so gewählt, daß die Festigkeitsträger **18** des Bandagestreifens **17** mit den Stahlcorden **14** der Gürtellage **13** im wesentlichen einen Kreuzverband bilden und daß auch die Nyloncorde **20** der Bandage **19** mit den Stahlcorden **12** der Gürtellage **11** einen Kreuzverband bilden. Hierfür ist der Winkel γ und δ jeweils aus einem Winkelbereich zwischen Winkel jeweils aus einem Winkelbereich zwischen 80 und 90° , beispielsweise in der Darstellung von **Fig. 4** mit 90° gewählt.

In ähnlicher Weise ist es denkbar, in den Ausführungsbeispielen der **Fig. 1** bis **3** die Nyloncorde **18** des Bandagestreifens **17** in einer Winkellage auszubilden, die von dem darin dargestellten 90° -Winkel zur Umfangsrichtung abweichen, solange gewährleistet ist, daß eine ausreichende axiale Richtungskomponente gegeben ist, mit der die Tragwirkung der außerhalb der Gürtelkanten ausgebildeten Nyloncorde **16** der äußeren Bandage **15** auf die Gürtelkanten sicher übertragen wird. Beispielsweise ist es denkbar, die Nyloncorde **18** auch in den Ausführungsbeispielen der **Fig. 1** bis **3** unter einem Winkel γ von 80 bis 90° zu den Stahlcorden **14** der oberen Gürtellage **13** auszubilden. Hierdurch wird die Kreuzverbandswirkung zwischen der oberen Gürtellage **13** und dem Bandagestreifen **17** optimiert. Ebenso ist es denkbar, die Nyloncorde **18** des Bandagestreifens **17** jeweils unter einem Winkel zwischen 80 und 90° zu den Stahlcorden der Gürtellage auszubilden, die sich axial am weitesten nach außen erstreckt. Dies ist im Ausführungsbeispiel von **Fig. 2** die untere Gürtellage **11** und im Ausführungsbeispiel von **Fig. 3** die obere Gürtellage **13**. Hierdurch wird ein optimierter Kreuzverband zwischen der Bandage **17** und der sich axial am weitesten erstreckenden Gürtellage gewährleistet.

Im Ausführungsbeispiel von **Fig. 5** ist die untere Gürtellage **11** diejenige Gürtellage, die sich am weitesten axial nach außen erstreckt. In diesem Ausführungsbeispiel ist le-

diglich zwischen den beiden Gürtellagen **11** und **13** eine Gürtelbandage **19** mit parallelen Nyloncorden **20** ausgebildet, die unter einem Winkel δ zu den Stahlcorden **12** der unteren Gürtellage **11** ausgerichtet sind. Der Winkel δ beträgt zwischen 80 und 90°. Hierdurch wird die spannende Bandagewirkung der axial außerhalb der Gürtelkanten ausgebildeten Nyloncorde **16** der Bandage **15** zumindest auf den sich axial weiter nach außen erstreckenden Gürtel **11** optimal übertragen.

Im Ausführungsbeispiel von **Fig. 6**, das im wesentlichen dem Ausführungsbeispiel von **Fig. 2** gleicht, ist lediglich die äußere Bandage **15** mit den parallelen in Umfangsrichtung ausgerichteten Nyloncorden **16** so ausgebildet, daß sie sich über den gesamten Gürtelbereich erstreckt. Auch hier wird durch die darunter im Schulterbereich angeordnete Bandage **17** die spannende Tragwirkung derjenigen Nyloncorde **16** der Bandage **15**, die außerhalb der Gürtelkanten ausgebildet sind, auf die äußeren Randbereiche dieses Gürtels übertragen.

Auch wenn eine derartige sich über den gesamten Gürtel erstreckende Bandage **15**, wie in **Fig. 6** lediglich anhand des Ausführungsbeispiels von **Fig. 2** dargestellt ist, ist diese Ausbildung auch an jedem der in den **Fig. 1** bis **5** angeführten Ausführungsbeispielen denkbar. Ebenso ist es denkbar, wie beispielsweise im Ausführungsbeispiel von **Fig. 6a** gestrichelt dargestellt ist, die Schulterbereiche zusätzlich durch einen weiteren zusätzlichen Bandagestreifen **21**, der oberhalb oder unterhalb der Bandage **15** angeordnet sein kann und der ebenfalls parallel in Umfangsrichtung ausgerichtete Nyloncorde aufweist, zu festigen.

Dieser zusätzliche Bandagestreifen **21** kann dabei dadurch erzeugt werden, daß ein weiterer Bandagestreifen mit parallelen in Umfangsrichtung gerichteten Corden aus einzelnen nebeneinander oder schindelförmig sich überlappenden angeordneten Bandagestreifen ringförmig aufgelegt wird oder dadurch, daß er aus einem oder mehreren parallelen kontinuierlichen Nyloncorden schrauben- oder spiralförmig aufgewickelt wird. Es ist auch denkbar, ihn dadurch zu erzeugen, daß die Bandage **15** im Schulterbereich nach axial innen zurückgefaltet ist.

Die Festigkeitsträger **12** und **14** der Gürtellagen können dabei, wie beispielhaft angegeben, aus Stahlcorden bekannter Art oder aber aus jedem anderen zum Aufbau von Gürtellagen geeigneten Material hergestellt sein. Beispielsweise ist es denkbar, diese Festigkeitsträger aus Corden aus Aramid herzustellen. Ebenso ist es denkbar, die Festigkeitsträger der Gürtellagen aus Corden oder aus Monofilamenten herzustellen.

Die Festigkeitsträger der Bandagen **15**, **17** und **19** können, wie beispielhaft angegeben, aus Nyloncorden oder aus sonstigen bekannten zur Bandage geeigneten organischen Festigkeitsträgern ausgebildet sein. Beispielsweise ist es denkbar, anstelle von Nylon, Reyon, Polyester oder andere geeignete textile Fasercorde einzusetzen. Anstelle von Corden ist es auch denkbar, Monofilamente einzusetzen. Diese können dabei beispielsweise in ihrem Querschnitt kreisförmig oder elliptisch ausgebildet sein.

Der Gürtel kann, wie dargestellt, aus zwei Gürtellagen **11** und **13** ausgebildet sein. Es ist auch denkbar, weitere Gürtellagen auszubilden. Ebenso ist es denkbar, lediglich eine Gürtellage auszubilden.

In **Fig. 7** ist rein schematisch eine zum Stand der Technik gehörende Bandage dargestellt. Über die äußere Gürtellage **13** ist lediglich eine Bandage **15** mit parallelen im wesentlichen in Umfangsrichtung gerichteten Nyloncorden **16** ausgebildet, wobei sich die Bandage **15** in axialer Richtung jeweils über die Ränder der Gürtellagen **11** und **13** erstreckt, so daß außerhalb der Gürtelränder **11** und **13** ebenfalls Ban-

dagewindungen der Festigkeitsträger **16** ausgebildet sind. Wie in **Fig. 7b** in übertriebener Darstellung am Beispiel eines Reifens unter Hochgeschwindigkeitsbedingungen schematisch dargestellt ist, erheben sich die Gürtelkantenbereiche aufgrund der Zentrifugalkräfte. Dieser Erhebung wirken lediglich die Bandagekräfte derjenigen Windungen der Festigkeitsträger **16** der Bandage **15** entgegen, die auf den Gürtellagen angeordnet sind. Diejenigen Windungen der Nyloncorde **16**, die in dem Bereich a außerhalb der Gürtellagen ausgebildet sind, wirken dieser Erhebung kaum entgegen. Sie können jedoch in die darunter gelegene Karkasse einschneiden und diese gefährden.

Bezugszeichenliste

- 1 Laufstreifen
- 2 Kern
- 3 Wulstverstärker
- 4 Kernprofil
- 5 Hornprofil
- 6 Innenschicht
- 7 Seitenstreifen
- 8 Karkassenlage
- 9 Karkassenlage
- 10 Schulterstreifen
- 11 Gürtellage
- 12 Festigkeitsträger
- 13 Gürtellage
- 14 Festigkeitsträger
- 15 Gürtelbandage
- 16 Festigkeitsträger
- 17 Gürtelbandage
- 18 Festigkeitsträger
- 19 Gürtelbandage
- 20 Festigkeitsträger
- 21 Gürtelbandage
- 23 Wulststreifen
- 25 Umfangsnut

Patentansprüche

1. Fahrzeugluftreifen
mit Karkasse (**8, 9**), insbesondere radialer Karkasse (**8, 9**), mit oberhalb der Karkasse (**8, 9**) angeordnetem Gürtel aus wenigstens einer Gürtellage (**11, 13**) mit parallelen Festigkeitsträgern, insbesondere aus Stahl oder Aramid, die im Reifenzenit einen Winkel von 10°–35° zur Umfangsrichtung einschließen, mit einem ersten Bandagestreifen (**15**) oberhalb des Gürtels aus parallelen organischen Festigkeitsträgern, die in Umfangsrichtung ausgerichtet sind, wobei dieser erste Bandagestreifen (**15**) im Bereich der Gürtelränder angeordnet ist und sich axial über die Gürtelränder hinaus erstreckt, und mit einem zweiten Bandagestreifen (**17**) oberhalb einer Gürtellage und unterhalb des ersten Bandagestreifen (**15**) aus parallelen organischen Festigkeitsträgern, die in einem Winkel von 18°–90° zur Umfangsrichtung angeordnet sind, wobei dieser zweite Bandagestreifen (**17**) sich ebenfalls über den Gürtelrand hinaus erstreckt.
2. Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,
– wobei der Gürtel aus wenigstens zwei Gürtellagen mit jeweils parallelen Festigkeitsträgern aufgebaut ist, wobei die Festigkeitsträger der einen Gürtellage zu denen der anderen Gürtellage eine entgegengerichtete Steigungsrichtung aufwei-

sen, so daß die Festigkeitsträger dieser Gürtellagen ein Kreuzverband bilden,

– wobei oberhalb der äußeren Gürtellage die erste Bandage ausgebildet ist und

– wobei auf jeder Gürtellage unterhalb der ersten Bandage im Schulterbereich jeweils ein Bandagestreifen mit parallelen organischen Festigkeitsträgern ausgebildet ist, der sich axial über den Gürtelrand hinweg erstreckt, wobei die Festigkeitsträger dieser Bandagestreifen jeweils einen Winkel von 18 bis 90° zur Umfangsrichtung aufweisen und insbesondere einen Winkel im wesentlichen von 90° zu den Festigkeitsträgern derjenigen Gürtellage aufweisen, auf der der jeweilige Bandagestreifen angeordnet ist.

3. Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,

– wobei der Gürtel aus wenigstens zwei Gürtellagen mit jeweils parallelen Festigkeitsträgern aufgebaut ist, wobei die Festigkeitsträger der einen Gürtellage zu denen der anderen Gürtellage eine entgegengerichtete Steigungsrichtung aufweisen, so daß die Festigkeitsträger dieser beiden Gürtellagen einen Kreuzverband bilden,

– wobei oberhalb der äußeren Gürtellage die erste Bandage ausgebildet ist und

– wobei der zusätzliche Bandagestreifen auf der äußeren Gürtellage unterhalb der ersten Bandage aufgebaut ist und die Festigkeitsträger dieses zusätzlichen Bandagestreifens im wesentlichen einen Winkel von 65° bis 90° zu den Festigkeitsträgern der sich am weitesten nach axial außen erstreckenden Gürtellage einschließen.

4. Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,

– wobei der Gürtel aus wenigstens zwei Gürtellagen mit jeweils parallelen Festigkeitsträgern aufgebaut ist, wobei die Festigkeitsträger der einen Gürtellage zu denen der anderen Gürtellage eine entgegengerichtete Steigungsrichtung aufweisen, so daß die Festigkeitsträger dieser beiden Gürtellagen einen Kreuzverband bilden,

– wobei oberhalb der äußeren Gürtellage die erste Bandage ausgebildet ist,

– wobei der zusätzliche Bandagestreifen auf der äußeren Gürtellage unterhalb der ersten Bandage aufgebaut ist und die Festigkeitsträger dieses zusätzlichen Bandagestreifens im wesentlichen einen Winkel von 65° bis 90° zu den Festigkeitsträgern der oberen Gürtellage einschließen.

5. Fahrzeugluftreifen gemäß den Merkmalen von Anspruch 1,

– wobei der Gürtel aus wenigstens zwei Gürtellagen mit jeweils parallelen Festigkeitsträgern aufgebaut ist, wobei die Festigkeitsträger der einen Gürtellage zu denen der anderen Gürtellage eine entgegengerichtete Steigungsrichtung aufweisen, so daß die Festigkeitsträger dieser Gürtellagen einen Kreuzverband bilden,

– wobei oberhalb der äußeren Gürtellage die erste Bandage ausgebildet ist,

– wobei wenigstens auf einer Gürtellage unterhalb des ersten Bandagestreifens ein derartiger zusätzlicher Bandagestreifen ausgebildet ist, insbesondere auf der äußeren Gürtellage, und die Festigkeitsträger dieses Bandagestreifens im wesentlichen einen Winkel von 65° bis 90° zur Um-

fangsrichtung einschließen.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

FIG. 1a




FIG. 1b




FIG. 2a




FIG. 2b




FIG. 3a




FIG. 3b




FIG. 4a




FIG. 4b




FIG. 5a




FIG. 5b




FIG. 6a




FIG. 6b




FIG. 7a




FIG. 7b

